



新発売

生分解性マルチフィルム

カエル〜チ V



当社製品の中で**最も分解が穏やかに進行する**マルチフィルムです。

特長

中長期分解向けのマルチフィルムです。

※破れるまでの期間は、土壌の温度、水分量、土質、地域により異なりますのでご注意ください。

1 手間いらず

はぎ取り作業が不要で省力化になります。
(ロータリーで鋤き込むだけ)

2 生産性向上

収穫から次の定植までの期間を短縮し
生産性の向上が図れます。

3 廃棄物削減

廃プラの処理費用が不要となります。

4 安定品質

マルチフィルムとして安定した強度をもち、
マルチャーによる機械展張が可能です。

5 環境にやさしい

土壌中の微生物と加水分解によって
水と炭酸ガスに分解されます。

使用例



イチゴ



水田里芋



レタス連続栽培

MKVアドバンス

カエルーチ V は、カエルーチ、カエルーチ L に比べて分解が緩やかに進行します。



分解事例

当社圃場での、同時展張における分解試験結果
(土壌条件、天候、地温、地域などにより、分解の進み方が異なります)

	展張 初期	展張 約6ヵ月	展張 約7ヵ月	展張 約8ヵ月	
カエル〜チ V					地表部 地中部
		ほぼ変化なし		地中部は一部分解が進行	
カエル〜チ L					
		亀裂発生 一部分解が進行	亀裂が大きくなり 分解が進行		
カエル〜チ					
		亀裂が複数発生し 分解が進行	地中部ほぼ分解		

※注意事項 写真は冬場展張のため分解の進行が遅い傾向があります

カエルーチ使用上のご注意

- 注意**
- 保管についてのご注意**
 - 製品の特性上長期保管ができません。ご購入後すみやかにご使用ください。
 - 高温・多湿条件では、短期間で分解がすみフィルム強度が低下します。ご使用までの一時保管には、雨や直射日光が当たらない、風通しのいい場所を選んでください。
 - 展張時のご注意**
 - 強く引っ張らないようにフィルムのテンションを調整してください。ポリマルチよりも若干緩めに展張してください。風の無い、暖かい日の展張をおすすめします。
 - 使用中のご注意**
 - ポリマルチに比べてやや土壌が乾きやすくなります。土壌の水分管理にご注意ください。
 - 分解されたフィルムの破片が作物に付着した場合は、速やかに除去してください。
 - 破片の付着による作物などへの損害につきましては、当社賠償の責は負いかねますのでご了承ください。
 - 使用後のご注意**
 - フィルムの飛散防止と分解促進のため、フィルムが地中に埋まるように鋤き込んでください。地表面に残ったフィルム片は、周辺に飛散するおそれがあるので、繰り返し鋤き込んでください。
 - 環境条件によっては分解の進行が遅く、鋤き込み時にフィルムが機械に絡み付く場合があります。フィルムがもろくなっているか確認して鋤き込んでください。(右の写真)



早期破れのご注意

- 注意**
- 展張後に地際部分や、土のせ部分(※)に破れることがあります。
 - (※)10日〜3週間で破れた事例があります
 - これは、土中の微生物による急速な分解が原因と推測されます。
 - 早期破れ事例として、水田の後作、稲わら等有機質堆肥の使用、土壤消毒剤・土壤燻蒸剤・土壤改良剤の使用等があります。
 - 破れるまでの期間は、土壌の温度・水分量・土質・地域により異なります。
 - 破れが発生した場合は、土寄せによりフィルムが飛ばされないような対応をしてください。
 - 地表部の破れは、紫外線量や降水量により異なります。
 - 当社製品に製造上の過失がある場合を除いて早期破れによる作物などへの損害につきましては、当社賠償の責は負いかねますのでご了承ください。

5: 取扱い時のご注意

- 本品は農業用マルチフィルムです。他の用途に使用しないでください。
- ポリマルチに比べて重いので、運搬時の落下によるケガや腰痛等に注意してください。

性質(色)	規格		
	厚さ(mm)	幅(cm)	長さ(m)
黒	0.018	95・135・150	200・400

商品の性質上、全て受注生産です。
有孔品や上記以外の規格については、販売店もしくは当社にお問い合わせください。

取扱店

MKVアドバンス株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 住友不動産神田和泉町ビル
TEL 03-4334-4636



当社ホームページ